

Facciata dei materiali

SÜDWEST HydroGrund

30010



Campo d'applicazione:

Primer pronto all'uso, a basso odore, idrofobizzante, incolore, rinforzato con silicio per ridurre l'assorbimento e solidificare le pitture sfarinanti o gli intonaci abrasivi, soprattutto se combinato con vernici a base di resine siliciche. Uso per esterno.

Supporti:

Intonaco cementizio, intonaco di calce-cemento, vecchie pitture stagionate, calcestruzzo aerato, muratura assorbente e tutti i supporti minerali assorbenti.

Caratteristiche:

- consolidante
- senza solventi-
- penetra profondamente
- capacità di assorbimento
- idrofobizzante
- resistente alla saponificazione

Tonalità: 0901 incolore

Confezione: 5 l, 10 l

Consumo: a seconda dell'assorbimento 0,1 - 0,4 l/m²

Densità: circa 1,0 g/cm³

Applicazione:

Regole generali

La preparazione del supporto e l'esecuzione del lavoro di verniciatura devono essere conformi allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono essere sempre tener conto dell'oggetto e alle sue esigenze funzionali. Si prega di fare riferimento alle attuali schede tecniche BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione dei colori e della proprietà. Si vedano

anche le VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento/ rimozione di strati di colore come la levigatura, la saldatura, la combustione ecc. Può causare polvere pericolosa e/o vapore. Eseguire solo lavori in aree ben ventilate. Se necessario, munirsi di un adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di materiale d'isolamento. I supporti non sicuri devono essere controllati per la loro capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, testare l'applicazione sull'area di prova e verificarne l'adesione.

Preparazione:

Agitare bene il contenitore originale prima del trattamento. Diluibile con acqua, a seconda dell'assorbimento del supporto, fino ad un rapporto di miscelazione di 1: 1. Stendere, rullare o spruzzare (anche senza aria compressa).

Temperatura di lavorazione:

Non lavorare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a + 5 ° e lasciare asciugare.

Essiccazione:

(+ 20°C / 65% umidità relativa)
verniciabile: dopo 12 ore

Diluizione/Pulizia utensili:

Applicare non diluito. Ripulire gli utensili di lavoro con acqua.

Avvertenze particolari:

Durante la lavorazione, le superfici adiacenti devono essere ben coperte. Rinforzare i supporti con materiali dai contenuti solubili in acqua e scoloranti con SÜDWEST TiefenGrund LH. Non lavorare su superfici riscaldate e sotto il sole cocente. Il primer non deve formare uno strato di pellicola sulla superficie verniciata. Le aree assorbenti e stuccate devono essere nuovamente rinforzate successivamente alla pulizia. Per il rinforzo, non mescolare con le vernici, altrimenti il grado di penetrazione sarà notevolmente ridotto.

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "HydroGrund" possiede un valore inferiore a quello massimo delle VOC della categoria di prodotto h (30 g / l) ed è pertanto conforme alle VOC.

SÜDWEST HydroGrund

Dichiarazione VDL:

Dispersione di polimeri, acqua, cariche minerali, agenti bagnanti, dispositivi di protezione dello stoccaggio a base di BIT / MIT (1: 1), dispositivi di protezione dello stoccaggio basati su Bronopol (INN)

GISCODE: BSW20

Avvertenze generali di sicurezza:

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere garantita una buona ventilazione.

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante la levigazione.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli scoli idrici o nelle fognature.

Ulteriori informazioni nella attuale scheda di sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de.

Stoccaggio:

Conservare ben chiuso, conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo

Smaltimento:

Per il riciclaggio devono essere forniti solo contenitori vuoti. Smaltire secondo le disposizioni di legge.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra disposizione. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in stabilimento è lieto di rispondere a tutte le domande dettagliate. (Telefono-N. 06324/709-0).

Edizione: giugno/2017/CS

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175



www.colortechsrl.com

SÜDWEST