

Protezione legno

SÜDWEST AquaVision Flächen-Lasur

30250



Applicazione:

AquaVision Flächen-Lasur è una vernice universale, a pori aperti a base di emulsioni di resine alchidiche acquose per manufatti di legno in ambienti interni ed esterni come per esempio persiane di legno, rivestimenti di legno, cassette di legno. Corrisponde a EN 71-3 per la protezione di giocattoli.

AquaVision Flächen-Lasur, è povero di solventi e può essere applicato anche su ampi superfici in ambienti interni sensibili.

Caratteristiche:

- a base d'acqua
- antigocciolamento
- espansione senza distacchi e striature
- povero di solventi (< 6 %)
- ottima resistenza alle intemperie
- protezione UV tramite ossidi di ferro trasparenti
- aspetto di verniciatura bello
- nessun distacco
- alta penetrabilità
- ottima capacità di rinnovazione

Tonalità:

Standard:	0901 trasparente*	8919 teak
	8921 pino	8922 mogano
	8923 jacaranda	8924 noce
	8925 quercia	8927 pino antico
	8930 quercia chiara	8931 frassino
	9551 ebano	9561 bianco*
	*solo per interni	

All-Color-tonalità da fabbrica: Ulteriori tonalità disponibili su richiesta.

Confezioni: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l

Resa: legno liscio ca. 60 ml/m² per mano
Legno ruvido grezzo ca. 100 ml/m² per mano

Livello di brillantezza: satinato

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del support e l'esecuzione dei lavori di pitturazione devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate Il trattamento successivo/l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate. Indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle intemperie fino al support solido. Pulire e levigare leggermente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli spigoli di legno. Creare sufficiente inclino di deflusso su piani orizzontali. L'umidità del legno non dovrebbe superare il 12% con legname di latifoglie e 15% con conifere. Quanto più asciutto è il support tanto più profonda è l'infiltrazione che migliora la funzione di protezione e la durata di vita di verniciature successive. Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano l'essiccazione con diluente nitro e applicare una mano di prova.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti e inclini a funghi con un primer per l'impregnazione del legno, considerando l'informativa tecnica, DIN 68800, parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per colore e protezione di beni).

Applicazione:

Applicare a pennello o spruzzo non diluito. Non applicare sotto + 5°C e non con esposizione diretta al sole.

SÜDWEST AquaVision Flächen-Lasur

Applicazione a spruzzo a pressione:

per esempio con SATAjet 3000RP/SATAjet RP

spruzzatore: 1,6 mm

pressione: 1 - 2 bar

Pressione e parametri dello spruzzatore se usato altri macchinari sono da regolare secondo le indicazioni del produttore. Ulteriori indicazioni relative apparecchiature alternative a SATA – macchinari per spruzzo sono visibili sotto www.suedwest.de (Servizio/ Download depliant)

Applicazione:**Legno a rischio di funghi, esterno:**

Primerizzare con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund
2 – 3 mani di AquaVision Flächen-Lasur.

Interno:

2 mani di AquaVision Flächen-Lasur

Diluizione/pulizia attrezzi:

Applicare non diluito. Pulire gli attrezzi con acqua.

Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel.)

Fuori polvere: ca. 1 ora

Non appiccicoso: ca. 4 ore

sovraverniciabile: ca. 8 ore

temperature inferiori e/o maggiore umidità allungano l'essiccazione.

Indicazioni particolari:

Si ottiene la massima resistenza con tonalità di legno scure in quanto hanno una protezione UV ottimale e i legni non sono a rischio di riscaldamento. Si consiglia l'applicazione di 3 mani su superfici di forte esposizione !

Trasparente 0901, bianco 9561 e colori smaltanti sono stati sviluppati per un impiego in ambienti interni. Per verniciature esterne di bianco si prega di impiegare SÜDWEST Isolier-Lasur. Superfici orizzontali con una esposizione costante a acqua o neve non sono indicati come supporti.

Il trasparente può essere usato in ambienti esterni solo per schiarire tonalità scure fino max. 10 %. Verificare in sede se sono idonee tonalità colorate per un impiego esterno.

Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto „AquaVision Flächen-Lasur“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto e (130 g/l), e risulta pertanto conforme VOC.

Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, dispersioni di acrilato, (secondo tonalità pigmenti anorganiche e/o organiche), glicoli, glicoleteri, acqua, agenti antischiuma, sostanze secche, agenti imbibenti, additivi per interfacce, addensanti poliuretanic, protettori stoccaggio a base di metile e benisothialzolino-ne.

CODICE PRODOTTO: BSW30

Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque. Inquinamento di fiumi, laghi o condotte d'acqua sporca va comunicato secondo le normative locali ai rispettivi enti. Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiusi al riparo dal gelo in ambiente fresco.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

Aggiornato: luglio/2017/KM

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175