

## Pitture per interni

### SÜDWEST DekoStar

30730



Pittura a dispersione a mano unica, fortemente opaca, resistente allo sfregamento, priva di sostanze nocive, con altissimo potere coprente, per superfici di muri soggette a forti sollecitazioni in ambienti interni. Utilizzabile in aziende di lavorazione di prodotti alimentari (in conformità alla perizia in vigore). Resistente ai prodotti per la disinfezione delle superfici (in conformità alla perizia in vigore).

**Tonalità di colore:** 9110 Bianco  
**Tonalità di fabbrica All-Color:** può essere fornita in tonalità pastello.

**Confezione:** da 5 l, 12,5 l

**Resa:** 140 ml/m<sup>2</sup> per ciascuna mano. A seconda della capacità assorbente e della rugosità del supporto si può avere una resa diversa dai valori indicati.

**Diffusione del vapore acqueo (valore sd):**  
< 0,05 m (classe V1 elevata) secondo la norma EN ISO 7783-2.

#### Dati in conformità alla norma DIN EN 13300:

<b>1. Classe di resistenza all'abrasione umida</b>	Classe 1
<b>2. Grado di brillantezza</b>	Fortemente opaco
<b>3. Rapporto di contrasto</b>	Classe 1 a 7 m <sup>2</sup> /l
<b>4. Granulometria massima</b>	Fine (< 100 pm)
<b>5. Peso specifico</b>	circa 1,5 g/cm <sup>3</sup>

#### Applicazione:

##### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e le attività di preparazione devono essere orientate a seconda dell'oggetto e dei requisiti a cui è soggetto. A questo proposito, seguire le Schede tecniche BFS in vigore, pubblicate dalla Commissione Federale Pitture e Protezione (Bundesausschuss

Farbe und Sachwertschutz, BFS). Consultare anche VOB, Parte C della norma DIN 18363, capitolo 3 Lavori di pittura e di verniciatura.

La manipolazione/asportazione di strati di pittura in processi quali carteggiatura, saldatura, combustione, ecc., può provocare la formazione di polveri e/o vapori pericolosi. Eseguire i lavori in ambienti ben aerati. Se necessario, indossare idonee attrezzature di protezione (della respirazione).

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di sostanze che impediscano l'adesione. I substrati che non garantiscono sicurezza devono essere verificati per quanto riguarda la capacità di supporto e l'idoneità per le mani di verniciatura successive. Eventualmente predisporre una superficie di prova e verificare la forza di adesione.

#### Preparazione del supporto:

I supporti con normale capacità assorbente possono essere rivestiti direttamente. Applicare una mano di fondo su supporti incoerenti o fortemente assorbenti (ad esempio, intonaci in gesso) con SÜDWEST InnenGrund (fondo interno) oppure nei casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH (fondo profondo). Anche per i supporti impregnati di nicotina, macchie di umidità, fuliggine, grasso, olio o tipi di sporco simili, raccomandiamo vernice SÜDWEST isolante W o vernice SÜDWEST isolante L. Trattare invece i supporti con presenza di muffa con SÜDWEST Schimmelfresser (antimuffa). Su superfici minacciate dalla muffa raccomandiamo l'impiego di SÜDWEST FungiStop (seguire le informazioni sulle schede tecniche).

#### Lavorazione:

Applicabile a pennello, a rullo o a spruzzo. A seconda della necessità, applicare una o due mani. A seconda della capacità di assorbimento del supporto, diluire la prima mano fino al 3 % con acqua. Se necessario, la mano di finitura può essere diluita con il 3 % di acqua al massimo. Per l'applicazione a spruzzo impostare la dimensione dell'ugello e la pressione del prodotto in conformità alle indicazioni del fabbricante della pistola a spruzzo.

#### Temperatura di trattamento:

Eseguire il trattamento non al di sotto di + 5°C di temperatura dell'aria e dell'oggetto e poi lasciare essiccare.

# SÜDWEST DekoStar

## Indicazioni particolari:

È possibile mettere in tinta con le tinte base e con le tinte di correzione reperibili in commercio. La quantità di concentrati per la messa in tinta non dovrebbe superare l'1 %. Con l'aggiunta di concentrati pigmentati è possibile introdurre quantità minori di solventi e di plastificanti. I prodotti disinfettanti non richiamati nella perizia devono essere testati sotto la propria responsabilità. Se si esegue il rivestimento/rifacimento con prodotti sigillanti come, ad esempio, i sigillanti a base di acrilato, nella pellicola di prodotto verniciante possono formarsi piccole screpolature a causa della maggiore elasticità. Inoltre, è possibile che si formino, a seconda delle sostanze contenute nei prodotti sigillanti, scolorazioni e/o differenze nella brillantezza del rivestimento

## Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto „DekoStar“ si posiziona al di sotto del valore massimo di VOC (composti organici volatili) della categoria di prodotti a (30 g/l) e quindi è conforme alla normativa VOC.

## Dichiarazione VDL:

Dispersione di polimero, biossido di titanio, cariche minerali, acqua, additivi addensanti, additivi disperdenti, additivi antischiuma, additivi bagnanti, additivi di protezione durante il deposito a magazzino a base di BIT/MIT/ZPT

**GISCODE:** BSW20

## Consigli di carattere generale per la sicurezza:

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere assicurata una buona aerazione. Tenere lontano da prodotti alimentari, bevande e mangimi per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere durante le operazioni di levigatura. Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto arrivi non diluito o in quantità notevoli nella falda freatica, nelle acque di superficie o nelle fognature.

Ulteriori informazioni relative alla Scheda dati per la sicurezza in vigore sono disponibili sul sito [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

## Deposito in magazzino:

Ben chiuso, al fresco ma in assenza di gelo.

## Smaltimento:

Consegnare per il riciclaggio solo la confezione svuotata dai residui. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

## Consulenza tecnica:

Per tutte le questioni che non trovano risposta in questa scheda tecnica, restano volentieri a disposizione i colleghi del Servizio di assistenza. Inoltre, il nostro Servizio di assistenza tecnica ai clienti, presente nello stabilimento, resta volentieri a disposizione per domande più particolareggiate (+49 (0)6324/709-0).

Aggiornamento: Giugno/2017

I dati contenuti in questa nota informativa sono descrizioni del prodotto. Questi dati rappresentano indicazioni generali sulla base della nostra esperienza e delle nostre prove e non prendono in considerazione il concreto caso applicativo. Dai dati forniti non possono essere tratti motivi di richieste di risarcimento. In caso di necessità si prega di rivolgersi alla nostra consulenza tecnica. Con la nuova edizione, le edizioni precedenti della Scheda tecnica perdono la loro validità.

## Logistica Nord Italia

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**


Iggelheimer Str. 13

67459 Böhl-Iggelheim

[www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) [info@suedwest.de](mailto:info@suedwest.de)

Telefono: +49 (0)6324 709-0

Fax: +49 (0)6324 709-175

 [www.sudwest.it](http://www.sudwest.it)

**SÜDWEST**<sup>®</sup>  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ