

## Colori interni

# SÜDWEST EuroClassic

30013



### Applicazione:

Idropittura opaca, senza sostanze tossiche, lavabile con aggiunta di resine acriliche per tinteggiature di alta qualità di superfici di pareti interne di uso normale.

**Colori disponibili:** 9110 bianco

**All-Color-tonalità da fabbrica:** disponibile in tutte le tonalità.

**Confezioni:** 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l

**Resa:** 130 - 150 ml/m<sup>2</sup> per mano  
Secondo l'assorbenza e ruvidità della superficie può variare il consumo.

**Valore Sd della diffusione del vapore acqueo:**  
< 0,05 m (classe V1 alto) secondo EN ISO 7783-2.

### Dati secondo DIN EN 13300:

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Resistenza all'abrasione umida | classe 3                        |
| 2. Livello di brillantezza        | opaco                           |
| 3. Grado di contrasto             | classe 1 con 7 mq/l             |
| 4. Granulometria massima          | Fine (< 100 µm)                 |
| 5. Densità                        | ca. 1,4 - 1,5 g/cm <sup>3</sup> |

### Applicazione:

#### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate dal Comitato Federale per colore e protezione di beni. Vedi anche il regolamento

per assegnazione di appalti VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione.

### Preparazione supporto:

Supporti normalmente assorbenti possono essere rivestiti direttamente. Supporti sfarinanti o altamente assorbenti (per esempio intonaci di gesso) dare il colore di fondo con SÜDWEST InnenGrund o in casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su supporti con tracce di nicotina, macchie di acqua, fuliggine, grasso, olio o simile consigliamo SÜDWEST Isolierfarbe W o SÜDWEST Isolierfarbe L. Supporti aggrediti da muffa pretrattare con SÜDWEST Schimmelfresser. Su superfici a rischio di muffa consigliamo l'impiego di SÜDWEST FungiStop (osservare le schede tecniche).

### Applicazione:

Applicare con pennello, rullo o spruzzo. Secondo necessità applicare una o due mani. Secondo l'assorbenza della superficie diluire la prima mano con acqua fino al 3%. Se necessario può essere diluito l'ultima mano con al max. il 3% di acqua. L'applicazione con spruzzo richiede la regolazione dell'ugello e della pressione materiale secondo le indicazioni del produttore.

### Temperatura di applicazione:

Applicazione e essiccazione non sotto + 5°C di temperatura d'aria e oggetto.

### Indicazioni particolari:

È possibile una colorazione con tinte in commercio. La quantità di concentrati di tinta non dovrebbe superare il 1%. L'aggiunta di concentrati di pigmento può introdurre quantità minime di solventi e/o ammorbidenti. Con il rivestimento / ritocco con sigillanti come per esempio sigillanti in acrilico possono manifestarsi screpolature nella pellicola

# SÜDWEST EuroClassic

di vernice a causa della maggiore elasticità. Inoltre, secondo contenuto dei sigillanti può portare a decolorazione e/o differenze di brillantezza dei rivestimenti.

**Direttiva UE 2004/42/UE:**

Il prodotto „EuroClassic“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto (30 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

**Dichiarazione VDL:**

Dispersione polimerica, biossido di titanio, riempitivi ai silicati, acqua, agenti imbibenti, addensanti, agenti anti-schiuma, prodotti di protezione stoccaggio a base BIT/MIT (1:1), prodotti di protezione stoccaggio a base Bronopol (INN)

**CODICE PRODOTTO:** BSW20

**Avvertenze generiche:**

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Non aspirare la polvere durante lavori di smerigliatura.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare infiltrazioni nella canalizzazione o acque in modo non diluito o in grosse quantità.

Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

**Magazzinaggio:**

Ben chiuso, in luogo fresco e protetto da gelo.

**Smaltimento:**

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

**Consulenza tecnica:**

I nostri collaboratori sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico in azienda a ogni domanda dettagliata. (06324/709-0)

Aggiornato: settembre/2023/CS

Logistica Nord Italia



[www.colortechsrl.com](http://www.colortechsrl.com)

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

# SÜDWEST