



#### Applicazione:

PALADUR hochglänzend è una vernice trasparente rafforzata PU per sigillare legni duri e teneri in ambienti interni e esterni. PALADUR hochglänzend può inoltre essere impiegato come copertura trasparente su superfici smaltati o laccati. Per l'alta resistenza meccanica PALADUR hochglänzend può essere impiegato per esempio per la protezione superficie di mobili e mobili di seduta. Superfici coperte con PALADUR hochglänzend sono facilmente da pulire e si distinguono per una superficie otticamente pregiata.

#### Caratteristiche:

- resistenza meccanica
- superficie impeccabile
- verniciatura senza distacco
- superfici di facile pulizia
- antiblocco
- resistente alle intemperie
- privo di aromatici (VdL-RL-01)

**Colore:** 0901 trasparente

**Confezioni:** 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5l

**Resa:** 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> per mano

**Livello di brillantezza:** molto lucido (ca. 85 - 95 GU con 20°)

#### Applicazione:

##### Regole generali:

La preparazione del support e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate Il trattamento successivo/l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, sal-

dare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate. Indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra I vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle intemperie fino al support solido. Pulire e levigare leggermente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli spigoli di legno. Creare sufficiente inclino di deflusso su piani orizzontali. L'umidità del legno non dovrebbe superare il 12% con legname di latifoglie e 15% con conifere. Quanto piu asciutto è il support tanto piu profonda è l'infiltrazione che migliora la funzione di protezione e la durata di vita di verniciature successive. Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano l'essicazione con diluente nitro e applicare una mano di prova.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti e inclini a funghi con un primer per l'impregnazione del legno, considerando l'informativa tecnica, DIN 68800, parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per colore e protezione di beni).

#### Applicazione:

Non diluito a pennello, rullo o spruzzo. Non applicare a temperature inferiori a 5 °C di temperatura aria e oggetto.

#### Applicazione a spruzzo a pressione:

p.e. con SATAjet 3000RP/SATAjet RP  
spruzzatore: 2,0 / 2,5 mm  
pressione: 1,5 – 2,0 bar

Pressione e parametri dello spruzzatore con altri macchinari sono da regolare secondo le indicazioni del produttore. Ulteriori indicazioni relativo apparecchiature alternative a SATA – macchinari per spruzzo sono visibili in [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) (Servizio / Download depliant)

## SÜDWEST PALADUR<sup>®</sup>, hochglänzend

### Sistema di rivestimento:

Eseguire la mano di base e intermedia su legni nuovi sempre con PALADUR hochglänzend, anche se più avanti si lavora con PALADUR satinato o PALADUR extraopaco. Su legni di forte assorbenza si può diluire la prima mano con un diluente per resine sintetiche AF fino al 5%. Successivamente levigare leggermente per eliminare le fibre di legno sporgenti.

### Legno nuovo, interno:

2 – 3 mani non diluito.

### Legno intatto, rivestito, interno:

1 – 2 mani non diluito.

### Legno, esterno:

Legno fortemente assorbente primerizzare con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. PALADUR hochglänzend è resistente alle intemperie ma non offre protezione UV per legno senza rivestimento. Esposto alle intemperie si può usare PALADUR hochglänzend perciò solo come vernice trasparente su supporti laccati o smaltati.

### Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel., 100 µm spessore strato umido)

fuori polvere:	dopo ca. 4 ore
sovraapplicabile:	dopo ca. 12 ore
durezza finale:	6 – 8 settimane

Maggiore spessore strato e/o temperature inferiori rallenta il tempo di essiccazione.

### Indicazioni particolari:

Come smalto trasparente PALADUR hochglänzend non protegge legni in zone esterne dal ingrigimento.

Non va usato come copertura trasparente su vernici bianche in quanto il materiale stesso è sottoposto a ingiallimento.

Smalti alchidiche a base di solventi possiedono un odore proprio tipico che si avverte anche dopo l'essiccazione. Per applicazioni su ampi superfici in ambienti comuni si consiglia pertanto l'uso di smalti SÜDWEST a base d'acqua per ambienti interni.

### Diluizione/pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con diluente per smalti di resine sintetiche.

### Direttiva UE 2004/42/UE:

I prodotti „PALADUR hochglänzend“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto i (500 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

### Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, miscele di idrocarburi alifatiche, sostanze secche, agenti antischiuma, antiossidanti

**CODICE PRODOTTO:** M-KH03

### Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque. Inquinamento di fiumi, laghi o condotte d'acqua sporca va comunicato secondo le normative locali ai rispettivi enti. Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

### Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco.

### Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

### Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

aggiornato: agosto/2017/KM

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

 [www.sudwest.it](http://www.sudwest.it)

**SÜDWEST**<sup>®</sup>  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ