

## Rivestimenti per pavimento

### SÜDWEST Sigillante poliuretano

30625



#### Campo di applicazione:

Rivestimento poliuretano a base acquosa, trasparente, resistente al logoramento, per la sigillatura di superfici di muri e di pavimenti, per interni e per esterni. Può essere usato anche per la sigillatura di superfici scheggiate o verniciate.

#### Caratteristiche:

- inodore
- non ingiallente
- non si incolla su altra superficie verniciata
- resistente alle intemperie
- facile da pulire
- buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

**Tonalità di colore:** 0901 incolore

**Confezione:** da 2,5 l, 10 l

**Grado di brillantezza:** satinato

**Peso specifico:** 1,1 g/cm<sup>3</sup>

#### Resa:

90-110 ml/m<sup>2</sup> per ciascuna mano

A seconda della capacità assorbente e della rugosità del supporto si può avere una resa diversa dai valori indicati

#### Applicazione:

##### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e le attività di preparazione devono essere orientate a seconda dell'oggetto e dei requisiti a cui è soggetto. A questo proposito, seguire le Schede tecniche BFS in vigore, pubblicate dalla Commissione Federale Pitture e Protezione (Bundesausschuss

Farbe und Sachwertschutz, BFS). Consultare anche VOB, Parte C della norma DIN 18363, capitolo 3 Lavori di pittura e di verniciatura. La manipolazione/asportazione di strati di pittura in processi quali carteggiatura, saldatura, combustione, ecc., può provocare la formazione di polveri e/o vapori pericolosi

Eseguire i lavori in ambienti ben aerati. Se necessario, indossare idonee attrezzature di protezione (della respirazione). I substrati che non garantiscono sicurezza devono essere verificati per quanto riguarda la capacità di supporto e l'idoneità per le mani di verniciatura successive. Eventualmente predisporre una superficie di prova e verificare la forza di adesione.

#### Supporto:

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di sostanze che impediscano l'adesione. Carteggiare le vecchie vernici e pulire.

**Attenzione:** I supporti alcalini devono essere neutralizzati prima dell'applicazione.

#### Lavorazione:

Applicabile a pennello, a rullo o a spruzzo. Su supporti assorbenti applicare una mano dopo diluizione fino al 10 % con acqua pulita e 1 o 2 mani di finitura senza diluizione.

#### Temperatura di lavorazione:

Eseguire il trattamento non al di sotto di + 5°C di temperatura dell'aria e dell'oggetto e poi lasciare essiccare.

#### Essiccazione:

Condizioni di essiccazione (+ 20°C /60 % di umidità relativa):

Calpestabile e ripassabile con altra mano dopo 12 ore.

Può essere sottoposto a sollecitazioni meccaniche dopo circa 7 giorni.

A seconda del numero di mani e della quantità applicata, il tempo di essiccazione può prolungarsi.

#### Pulizia e conservazione!

La pulizia deve essere eseguita con acqua pulita e solo con piccole quantità di additivi bagnanti e tensioattivi, in modo che la capacità di resistenza meccanica e la durezza della superficie del prodotto non ne vengano sminuite. Non possono neppure essere impiegati detergenti contenenti solventi o detergenti con brillantanti (la cosiddetta cera detergente).

# SÜDWEST Sigillante poliuretano

Si deve evitare di eseguire una regolare pulizia a umido con macchine pulitrici e di usare le comuni soluzioni detergenti, in modo da non mettere a rischio la buona stabilità complessiva della superficie e da evitare una predisposizione allo sporco.

Con l'uso frequente e/o concentrato di additivi bagnanti, tensioattivi, cere o detersivi forti per la pulizia a fondo, si può arrivare a una attenuazione della durezza della superficie, per cui la resistenza alla compressione diminuisce ed aumenta la velocità di formazione dello sporco.

Per le superfici che devono essere regolarmente pulite con macchine pulitrici e con detergenti chimici, raccomandiamo di usare EpoxiSiegel (sigillante epossidico) a due componenti.

## Indicazioni particolari:

Non è adatto per l'uso industriale se la superficie di applicazione è rovinata o può essere danneggiata da prodotti chimici, oli per foratura e taglio, liquidi refrigeranti, liquidi dei freni o sostanze aggressive simili.

Non è adatto per garage, parcheggi o superfici di pavimento costantemente sollecitate da muletti trasportatori con forca o apparecchiature analoghe.

Non resiste alla migrazione dei plastificanti!

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.

L'acqua usata per la pulizia delle attrezzature può essere fatta defluire nelle fognature pubbliche solo dopo adeguato trattamento in un impianto di depurazione delle acque di scolo.

## Informazioni tecniche per la sicurezza:

Depositare in magazzino al fresco, ma evitando condizioni di gelo. Devono essere rispettate le istruzioni della scheda tecnica in vigore.

Può essere richiesta la scheda dei dati per la sicurezza per gli utenti professionali.

## Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto „Sigillante poliuretano“ si posiziona al di sotto del valore massimo di VOC (composti organici volatili) della categoria di prodotti b (100 g/l) e quindi è conforme alla normativa VOC.

## Dichiarazione VDL:

Poliacrilati, acqua, alcoli, glicoli, addensanti poliuretano, additivi antischiuma, acido silicico, tensioattivi, conservanti per il deposito a magazzino a base di benzisothiazolinone di clorometile e di metile

**GISCODE:** BSW20

## Consigli di carattere generale per la sicurezza:

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere assicurata una buona aerazione. Tenere

lontano da prodotti alimentari, bevande e mangimi per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere durante le operazioni di levigatura. Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto arrivi non diluito o in quantità notevoli nella falda freatica, nelle acque di superficie o nelle fognature. Per ulteriori informazioni consultare la scheda in vigore dei dati per la sicurezza sul sito [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

## Deposito in magazzino:

Ben chiuso, al fresco ma in assenza di gelo.

## Stabilità dei prodotti chimici:

N°	Sostanza	Durata dell'efficacia	
		1 ora	24 ore
1	Soluzione di sale antigelo (al 10 %)	0	0
2	Soluzione di sale (al 7 %)	0	0
3	Acido acetico (al 10 %)	0	5
4	Acido fosforico (al 10 %)	1	1
5	Acqua sulfurea	0	4
6	Acido per batterie (acido solforico) (al 33%)	0	1
7	Soda caustica (al 10 %)	1	1
8	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) (al 3 %)	0	0
9	Carburante diesel	0	1
10	Olio per motore	1	1
11	Olio idraulico	1	1
12	Olio per cambio	0	0
13	Xilolo	5	5
14	Isopropanolo	4	5
15	Solvente dello smalto per unghie	3	2
16	Disinfettante per le mani Sterillium Virugard.	4	5
17	Vino rosso	0	3
18	Caffè	0	3
19	Crema per le mani	0	1

## Schema di valutazione:

Nessuna variazione visibile	0
variazione appena riconoscibile di brillantezza e di colore	1
leggera variazione di brillantezza e di colore, ma la struttura della superficie non ha subito variazioni	2
è visibile una forte impronta, ma la struttura della superficie di prova resta prevalentemente senza danni	3
è visibile una forte impronta e la struttura della superficie ha subito variazioni	4
La superficie di prova ha subito forti variazioni o è distrutta	5

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Str. 13

67459 Böhl-Iggelheim

[www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) [info@suedwest.de](mailto:info@suedwest.de)

Telefono: +49 (0)6324 709-0

Fax: +49 (0)6324 709-175

**SÜDWEST**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

# SÜDWEST Sigillante poliuretano

**Smaltimento:**

Consegnare per il riciclaggio solo la confezione svuotata dai residui. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

**Consulenza tecnica:**

Per tutte le questioni che non trovano risposta in questa scheda tecnica, restano volentieri a disposizione i colleghi del Servizio di assistenza. Inoltre, il nostro Servizio di assistenza tecnica ai clienti, presente nello stabilimento, resta volentieri a disposizione per domande più particolareggiate. (+49 (0)6324/709-0)

Aggiornamento: Luglio/2017

Importato e distribuito da:



Chiari (BS)

[www.colortechsnc.it](http://www.colortechsnc.it)

I dati contenuti in questa nota informativa sono descrizioni del prodotto. Questi dati rappresentano indicazioni generali sulla base della nostra esperienza e delle nostre prove e non prendono in considerazione il concreto caso applicativo. Dai dati forniti non possono essere tratti motivi di richieste di risarcimento. In caso di necessità si prega di rivolgersi alla nostra consulenza tecnica. Con la nuova edizione, le edizioni precedenti della Scheda tecnica perdono la loro validità.

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Str. 13

67459 Böhl-Iggelheim

[www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) [info@suedwest.de](mailto:info@suedwest.de)

Telefono: +49 (0)6324 709-0

Fax: +49 (0)6324 709-175

