

Rivestimenti per pavimenti

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

30002



Campo di applicazione:

Methacryl-Fußbodenfarbe è un rivestimento semilucido, a basse emissioni, monocomponente, resistente all'abrasione per pavimenti con normale usura, interni ed esterni. Il prodotto è adatto per scantinati, magazzini, showroom e balconi. Methacryl-Fußbodenfarbe può essere utilizzata per rivestire pozzetti, aree di contenimento e superfici in calcestruzzo, intonaco e massetto nelle strutture LAU.

Caratteristiche:

- bassa emissione – soddisfa i requisiti AgBB
- con approvazione dell'edilizia per bacinelle di raccolta dell'olio da riscaldamento
- Classe antiscivolo R11
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata durabilità
- buona resistenza agli agenti atmosferici
- diluibile in acqua
- Resistenza agli acidi e agli alcali diluiti
- Resistenza alla salsedine e all'olio motore
- non carrabile

| | |
|-----------------------|--|
| Tonalità: | 9110 bianco RAL 7032 grigio ghiaia RAL 7023 grigio cemento |
| All-Color-Mix: | altri colori disponibili. |
| Contenuto: | 1 l, 2,5 l, 10 l |
| Resa: | ca. 150 - 160 ml/m ² pro Anstrich |
| Brillantezza: | semilucido |

Densità: ca. 1,3 g/cm³

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera di tinteggiatura devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e il lavoro preparatorio devono sempre basarsi sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si prega di notare le attuali schede informative BFS, pubblicate dal comitato federale per la pittura e la protezione dei beni. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura. Ulteriori trattamenti/rimozione di strati di vernice come molatura, saldatura, combustione, ecc. possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Eseguire i lavori solo in ambienti ben ventilati. Se necessario, indossare un attrezzatura protettiva (respiratoria) adeguata.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze distaccanti. I supporti non sicuri devono essere verificati per la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione del supporto:

Superfici stabili e molto sporche:

Pulire accuratamente con getti di vapore ad alta pressione

Vecchie mani di vernice:

Rimuovere i rivestimenti sciolti o la vernice che non aderisce. Pulire e carteggiare i rivestimenti aderenti con detersivi disponibili in commercio.

Strati di pelle sinterizzata:

Rimuovere con una smerigliatrice da pavimento

Crepe e buchi:

Tagliare e scalpellare e riempire con malta di riparazione adeguata e livellare la superficie.

Lavorazione:

Pennello, rullo, spruzzo.

Durante la spruzzatura, utilizzare la larghezza dell'ugello e la pressione del materiale secondo le informazioni del produttore del dispositivo.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Ghf i hh i fU'XY'f] j Ygh] a Ybhc:

Ü^!^!aj!i^c^cä { ^ } c [Äää] ä!^cä!ää!ä&& [|cääÄ] [&ä!ää!ää!ä&& [|cää^Ä
 • ~] ^!-ä&ää } Ä&ä&^c! : : [Éää] c [} ä& [Ä^Ä { ä••^cc [Ä } ^ää•ä•c^ { äÄ
 ŠOEWEÄ-Ä } ^&^••ä!ä [Ä!ä•] ^ccä!^Ä|^Ä•] ^&ä-ä&@^Ä
 ä^| |cä] | : [çä : ä [} ^!ä^| |ä•] ^cc [Ä^ää!ä : ä [É

H i hh] [] 'U'hf] f] j Ygh] a Ybh]] bhYfb]:

Ü!ä { ^!ä : : ä!^Ä& [} Ä T ^c@ä&!^ |ÉØ~ i ä [ä^ } -ä!ä^ää!~ äc [Ää!ÄFÉÄ
 & [} ä&~ ~ äÄ^• ~ &^••äçä { ^ } c^Ää]] |ä&ä!^Ä•^Ä [} ääÄ { ä } [Äää
 T ^c@ä&!^ |ÉØ~ i ä [ä^ } -ä!ä^Ä } [} Äää!~ äc [

Ò•c^!} [:

Primerizzare con Wikulac FH20 per regolare l'assorbimento e per rinforzare il supporto. SUDWEST Wikulac FH20 può essere utilizzato come primer saturante per sigillare l'umidità di risalita o impedire all'umidità di migrare sotto di esso. Quindi applicare

Verarbeitungstemperatur:

nicht unter + 8°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten und trocknen lassen.

Verdünnung/Werkzeugreinigung:

Max. 10 % mit Wasser verdünnen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Trocknung:

(+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)
 belast-, begeh- bzw.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| überarbeitbar: | nach ca. 8 Stunden |
| mechanisch belastbar: | nach 3 Tagen |
| völlig durchgetrocknet: | nach 7 Tagen |

Bauphysikalische Daten:

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN ISO 7783-2: μ ca. 6500
 Wasserdampfdiffusion sd-Wert nach EN ISO 7783-2: 1,3 m
 Wasserdurchlässigkeitsrate w nach EN 1062-3: < 0,10 [kg/(m²*h0,5)] (Klasse W3 niedrig)
 Trockenschichtdicke nach EN 1062-1: 200 μ m (bei einmaliger Applikation)
 Alle Angaben sind Durchschnittswerte. Aufgrund rohstoffbedingter Schwankungen sind geringe Abweichungen möglich. Die Produkteignung wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:

Klasse A, Gruppe 1-3 je nach Farbton. Farbtöne mit organischen Pigmenten (Gruppe 2 und 3) dürfen nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Besondere Hinweise:

Nicht auf stark befahrenen Fußbodenflächen wie z. B. (Garagen und Industrieböden) einsetzen. Dafür empfehlen wir SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.

Wird mit SÜDWEST wikulac FH 20 grundiert, so muss unbedingt am Folgetag der erste Anstrich mit Methacryl-Fußbodenfarbe vorgenommen werden. 2 x Methacryl-Fußbodenfarbe unverdünnt. Auf allen Bodenflächen pro Tag nur einen Anstrich ausführen, um eine insgesamt schnellere Durchhärtung zu erzielen. Zur besseren Verarbeitung kann Methacryl-Fußbodenfarbe ca. 2 – 3 % mit Wasser verdünnt werden. Bei Einbettung eines Armiungsgewebes sind 3 Anstriche erforderlich.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe ist nicht für Flächen geeignet, die stehendes Wasser aufweisen. Im Außenbereich müssen feuchtebelastete Flächen ein ausreichendes Gefälle haben.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Methacryl-Fußbodenfarbe“ unterschreitet den VOC-Höchstwert der Produktkategorie i (140 g/l), und ist somit VOC-konform.

VDL-Deklaration:

Polymerdispersion, Titandioxid, Silikatische Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Oberflächenadditiv, Verdicker, Netzmittel, Dispergiermittel, Entschäumer, Lagerungsschutzmittel auf Basis BIT/ZPT

GISCODE: BSW20

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen.
 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.
 Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
 Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Zur Entsorgung müssen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Februar/2021/CS