

Rivestimenti per pavimenti

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

30002



Campo di applicazione:

Methacryl-Fußbodenfarbe è un rivestimento semilucido, a basse emissioni, monocomponente, resistente all'abrasione per pavimenti con normale usura, interni ed esterni. Il prodotto è adatto per scantinati, magazzini, showroom e balconi. Methacryl-Fußbodenfarbe può essere utilizzata per rivestire pozzetti, aree di contenimento e superfici in calcestruzzo, intonaco e massetto nelle strutture LAU.

Caratteristiche:

- bassa emissione – soddisfa i requisiti AgBB
- con approvazione dell'edilizia per bacinelle di raccolta dell'olio da riscaldamento
- Classe antiscivolo R11
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata durabilità
- buona resistenza agli agenti atmosferici
- diluibile in acqua
- Resistenza agli acidi e agli alcali diluiti
- Resistenza alla salsedine e all'olio motore
- non carrabile

Tonalità:	9110 bianco RAL 7032 grigio ghiaia RAL 7023 grigio cemento altri colori disponibili.
All-Color-Mix:	
Contenuto:	1 l, 2,5 l, 10 l
Resa:	ca. 150 - 160 ml/m ² pro Anstrich
Brillantezza:	semilucido

Densità: ca. 1,3 g/cm³

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera di tinteggiatura devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e il lavoro preparatorio devono sempre basarsi sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si prega di notare le attuali schede informative BFS, pubblicate dal comitato federale per la pittura e la protezione dei beni. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura. Ulteriori trattamenti/rimozione di strati di vernice come molatura, saldatura, combustione, ecc. possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Eseguire i lavori solo in ambienti ben ventilati. Se necessario, indossare un attrezzatura protettiva (respiratoria) adeguata.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze distaccanti. I supporti non sicuri devono essere verificati per la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione del supporto:

Superfici stabili e molto sporche:

Pulire accuratamente con getti di vapore ad alta pressione

Vecchie mani di vernice:

Rimuovere i rivestimenti sciolti o la vernice che non aderisce. Pulire e carteggiare i rivestimenti aderenti con detersivi disponibili in commercio.

Strati di pelle sinterizzata:

Rimuovere con una smerigliatrice da pavimento

Crepe e buchi:

Tagliare e scalpellare e riempire con malta di riparazione adeguata e livellare la superficie.

Lavorazione:

Pennello, rullo, spruzzo.

Durante la spruzzatura, utilizzare la larghezza dell'ugello e la pressione del materiale secondo le informazioni del produttore del dispositivo.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Struttura del rivestimento:

Per il rivestimento di pareti di raccolta, locali di raccolta e superfici in calcestruzzo, intonaco e massetto nei sistemi LAU, è necessario rispettare le specifiche dell'approvazione dell'ispettorato edilizio.

Tutti gli altri rivestimenti interni:

Primerizzare con Methacryl-Fußbodenfarbe diluito al 10% con acqua, successivamente applicare seconda mano di Methacryl-Fußbodenfarbe non diluito

Esterno:

Primerizzare con Wikulac FH20 per regolare l'assorbimento e per rinforzare il supporto. SUDWEST Wikulac FH20 può essere utilizzato come primer saturante per sigillare l'umidità di risalita o impedire all'umidità di migrare sotto di esso. Quindi applicare due mani di Methacryl-Fußbodenfarbe non diluito.

Temperatura di lavorazione:

Non lavorare e lasciare asciugare al di sotto di +8° C dell'oggetto e della temperatura dell'aria.

Diluizione/pulizia degli attrezzi:

Diluire MAX 10% con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua.

Trocknung:

(+ 20°C / 60 % di umidità relativa)

lavorabile	dopo circa 8 ore
meccanicamente resiliente:	dopo 3 giorni
completamente asciutto:	7 giorni

Creazione di dati fisici:

fattore di resistenza al vapore acqueo secondo EN ISO 7783-2: μ circa 6500
 Valore sd di diffusione del vapore acqueo dopo EN ISO 7783-2: 1,3 m
 Indice di permabilità all'acqua w secondo EN 1062-3: <0.10 (Kg/(mq*h05)) (Classe W3 basso)
 Spessore strato secco secondo EN 1062-1: 200 micron (per una singola applicazione)
 Tutti i dati sono valori medi. Sono possibili lievi deviazioni dovute a fluttuazioni legate alle materie prime. Ciò non pregiudica l'idoneità del prodotto.

Stabilità del colore secondo la scheda informativa BFS N 26:

Classe A, Gruppo 1-3 a seconda delle tonalità. Le tonalità con pigmenti organici (gruppi 2 e 3) possono essere utilizzate solo all'interno.

Istruzioni speciali:

Non utilizzare su superfici molto trafficate come ad es autorimesse e pavimenti industriali. Per questo consigliamo SUDWEST 2K Epoxi-Siegel

In caso di primerizzazione con SUDWEST Wikulac FH20, la prima mano di Methacryl-Fußbodenfarbe deve essere applicata il giorno successivo. Applicare due mani non diluite. Applicare una sola mano al giorno su tutte le superfici del pavimento per ottenere una maturazione complessiva più rapida. Per una migliore lavorazione Methacryl-Fußbodenfarbe può essere diluita con acqua al 2-3%. Quando si incorpora un tessuto di rinforzo, sono necessarie 3 mani.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe non è adatta per aree con acqua stagnante. All'esterno, le aree esposte all'umidità devono avere un'inclinazione sufficiente.

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto „Methacryl-Fußbodenfarbe“ scende al di sotto del valore VOC massimo della categoria di prodotti i (140g/l) ed è quindi conforme alla normativa VOC.

Dichiarazione VDL:

Dispersione polimerica, biossido di titanio, cariche di silicato, acqua, etere glicolico, additivo di superficie, addensante, agente bagnante, agente disperdente, antischiuma, agente di protezione dalla conservazione a base di BIT/ZPT

GISCODE: BSW20

Consigli generali per la sicurezza:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere garantita una buona ventilazione. Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Evitare il contatto con occhi e pelle. Non inalare la polvere durante la macinazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto puro o in grandi quantità raggiunga le falde acquifere, i corpi idrici o la rete fognaria. Per ulteriori informazioni, consultare l'attuale scheda di dati di sicurezza su www.suedwest.de o richiederla all'indirizzo di posta elettronica info@colortechsnc.it

Magazzinaggio:

Chiudere ermeticamente i contenitori aperti. Conservare al fresco ma al riparo dal gelo.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Disposizione:

Solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Per lo smaltimento devono essere osservate le norme di legge vigenti.

Consiglio tecnico:

Il nostro personale di assistenza sul campo sarà lieto di rispondere a tutte le domande che non trovano risposta da questa scheda tecnica. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324/709-0)

Februar/2021/CS

Logistica Nord Italia

 www.colotechsrl.com

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175


LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ