

## Zink-und Kunststoff-Reiniger

### SÜDWEST Detergente per zinco e plastica

30605



#### Applicazione:

Prodotto per la pulizia di zinco e zincatura vecchia e nuova (secondo il volantino BFS 5), e la pulizia di plastica vecchia e nuova (secondo il volantino BFS N. 22)

#### Sottosuperfici:

Zinco e plastica dura

#### Proprietà:

- rimuove sporcizia, grasso, agenti separanti e residui di corrosione.
- passiva la superficie di zinco
- in combinazione con una carteggiatura ad umido con vello abrasivo per una buona adesione di vernici successive.

**Colore:** incolore

**Contenitori:** 500 ml, 1 l, 5 l

**Consumo:** circa 100 ml/m<sup>2</sup>

#### Applicazione:

##### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono essere sempre basati sull'oggetto e sui requisiti a cui è sottoposto. Si prega di far riferimento alle attuali schede informative del BFS, pubblicate dal comitato federale per la protezione del colore e del valore della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di starti di vernice come smerigliatura, saldatura, combustione, ecc. può causare

polvere pericolosa e/o vapore.

Lavorare solo in aree ben ventilate. Se necessario indossare attrezzature protettive adeguate (respiratorie).

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, resistenti e prive di sostanze che separano. Le superfici non sicure devono essere testate per la capacità portante e l'idoneità ai rivestimenti successivi.

Se necessario, creare una superficie di prova e controllare l'adesione.

Nel caso di sovraverniciature, deve essere fatto un test fra i singoli prodotti.

#### Lavorazione:

##### Zinco:

Sfregare accuratamente le superfici lucide con un panno morbido imbevuto di Detergente per Zinco e Plastica, Lavare immediatamente con acqua e poi strofinare a secco. In caso di superfici con sporco grossolano, rimuovere meccanicamente lo sporco. Se necessario carteggiare finemente. Mettere il Detergente per Zinco e Plastica in un contenitore aperto. Immergere il panno abrasivo in plastica (senza lana d'acciaio) a grana fine, inumidire accuratamente la superficie e carteggiare. La schiuma risultante deve agire bagnata sulla superficie in zinco per almeno 10 minuti. Carteggiare di nuovo la superficie di zinco con il detergente e lavare immediatamente con molta acqua pulita. Lasciare asciugare bene e procedere alla verniciatura il giorno successivo. Spruzzare il Detergente per Zinco e Plastica su una vasta area, o applicare a pennello e lasciare agire per circa 20-30 minuti. Durante il periodo di applicazione Le superfici bagnate con il detergente non devono asciugare. Quindi lavare accuratamente le superfici con un getto di Vapore (80°C 100 bar) e lasciare asciugare per 2-3 ore a seconda delle condizioni climatiche.

##### Plastica dura:

Pulire come descritto sopra ma senza il tempo di azione del prodotto. Lavare immediatamente con acqua abbondante.

##### Note speciali:

Dopo la pulizia, eseguire un test di bagnatura con acqua. Se si verifica un "effetto perla", ripetere la pulizia. Indossare guanti di gomma e occhiali.

# SÜDWEST Detergente per zinco e Plastica

**Direttiva CE 2004/42/EC:**

Il prodotto "Detergente per Zinco e Plastica" non è contemplato dalla direttiva SUIC (fuori portata).

**Consigli generali di sicurezza:**

Durante la lavorazione e l'essiccazione di vernici deve essere garantita una buona ventilazione.  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.  
Non inalare la polvere durante i lavori di carteggiatura.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Non permettere che il prodotto non diluito o in grandi quantità entri nelle acque del sottosuolo, nei corpi idrici o nel sistema fognario.

Ulteriori informazioni sulla scheda dei dati di sicurezza Corrente su [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de), o inoltrando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [info@colortechsnc.it](mailto:info@colortechsnc.it)

**Stoccaggio:**

Sigillare ermeticamente i contenitori aperti. Conservare in luogo fresco ma senza gelo.

**Smaltimento:**

Dare solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Per smaltire i fondi, devono essere rispettate le normative vigenti in tema di smaltimento rifiuti.

**Consulenza tecnica:**

Il nostro personale sul campo è lieto di rispondere a tutte le domande a cui non ha risposto questo opuscolo tecnico. Inoltre, il nostro servizio di supporto tecnico in fabbrica è felice di rispondere a tutte le domande dettagliate. (06324/709-0)

aggiornamento: November/2018/KM

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
[info@suedwest.de](mailto:info@suedwest.de) · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175



[www.colortechsrl.com](http://www.colortechsrl.com)

**SÜDWEST**<sup>®</sup>  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ