

## Holzschutz

# SÜDWEST AquaVision Holz-Siegel satin

30985



### Campo di applicazione:

AquaVision Holz-Siegel satin è una vernice trasparente per sigillare le superfici all'interno. Utilizzare il prodotto direttamente per sigillare superfici in legno o come Rivestimento protettivo incolore su supporti già colorati. Il prodotto è resistente a vari disinfettanti secondo la normativa DIN EN 71-3

### Proprietà:

- diluibile con acqua
- quasi inodore
- a bassa emissione
- soddisfa i requisiti AgBB
- asciugatura rapida
- incolore
- non ingiallisce
- resistente
- elastico
- satinato
- permeabile al vapore acqueo
- resistente a detersivi domestici senza solventi

**Colore:** incolore

**Contenitore:** 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

**Consumo:** ca. 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> Per mano

**Aspetto:** satinato

### Applicazioni:

#### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori devono sempre basarsi sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si prega di notare le attuali schede informative dell'UST, pubblicate dal comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedi anche VOB parte C DIN 18363, Paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di vernice come carteggiatura o sverniciatura può causare polveri pericolose e/o vapore. Eseguire il lavoro solo in aree ben ventilate. Indossare dispositivi di protezione adeguati (per la respirazione) se necessario.

Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti e stabili e privi di sostanze separanti. I substrati non sicuri devono essere controllati per la capacità portante e l'idoneità ai rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione mediante un nastro di tessuto tagliato a croce. Nel caso di strutture di rivestimento, dovrebbe avvenire una Carteggiatura intermedia.

#### Substrato:

Il substrato deve essere solido, asciutto, pulito, stabile e privo di agenti distaccanti.

#### Supporti adatti:

Superfici interne in legno (ad es. pavimenti, rivestimenti murali mobili) sughero, superfici verniciate.

#### Preparazione della superficie:

Carteggiare accuratamente e pulire il legno. Levigare o Opacizzare le superfici esistenti di vernice con un vello abrasivo.

#### lavorazione:

Mescolare bene AQUAVISION HOLZ SIEGEL SATIN prima dell'uso. Il rivestimento di primer deve essere diluito fino al 30% con acqua su fondi altamente assorbenti. AquaVision Holz-Siegel può essere verniciato o laminato. A seconda del carico, applicare 1 o 2 mani non diluite. Dopo la prima mano, la carteggiatura deve essere eseguita con carta abrasiva a secco di grana 240/320

# SÜDWEST AquaVision Holz-Siegel satin

Struttura della pittura:

Superfici in legno, sughero:

Per legni altamente assorbenti, diluire la mano di fondo con 30 % di acqua e applicare 1 o 2 mani di AquaVision Holz-Siegel satin non diluito

Superfici di lacca e smalto:

Per verniciare le superfici di lacca o smalto, applicare 1 - 2 mani di AquaVision Holz-Siegel satin non diluite

Vernici a dispersione:

AQUAVISION HOLZ SIEGEL SATIN è adatta come Vernice protettiva su rivestimenti murali in dispersione per Interni, applicando 1 o 2 mani non diluite

Raccomandazione dello strumento:

Si consiglia di utilizzare pennelli con setole in fibra sintetica per la pittura. Utilizzare un rullo in microfibra fine per l'applicazione a rullo.

Applicazione a spruzzo:

procedimento	ugello	pressione quantità del materiale		diluizione
Alta pressione	2,0	-	2,0 bar	5 %
Bassa pressione	medio	1/2 bis ca. 3/4	Max.	-

Temperatura di lavorazione:

La temperatura e l'umidità dell'aria influenzano l'essiccazione e il corso delle vernici all'acqua. La temperatura di lavorazione ottimale min 10° C max 25° C e umidità relativa Al 60%. L'essiccazione è ritardata dalle basse temperature e dall'alta umidità dell'aria. Non lavorare sotto i +5° C. Le alte temperature e l'umidità dell'aria molto bassa riducono i tempi.

Diluizione/pulizia dell'utensile:

Se necessario, diluire con acqua pulita. Sciacquare gli attrezzi per pause lunghe, e a lavoro ultimato, lavare con acqua e sapone e risciacquare.

**Asciugatura:**

(+ 20°C / 60 % di umidità rel., 100 µm di spessore dello strato umido.

Fuori polvere: ca. 1 ora  
sovrapplicabile: ca. 12 ore  
Durezza finale: ca. 7 giorni

Spessori dello strato più alti e / o temperature più basse ritardano i tempi di asciugatura.

Note speciali:

Non utilizzare su superfici soggette a carichi intensivi, ad esempio a contatto con grassi, plastificanti, alcool, o altre

sostanze aggressive. Non utilizzare su macchie Idrosolubili. Le superfici rivestite con tal prodotto possono essere pulite con detergenti per la casa. Non usare abrasivi o detergenti aggressivi.

**Direttiva 2004/42/CE:**

Il prodotto „AquaVision Holz-Siegel satin“ rientra al di sotto del valore massimo VOC della categoria dei prodotti i (140 g / l) e sono quindi conformi al VOC

**Dichiarazione VDL:**

Dispersioni di acrilato, dispersioni di PU, acqua, glicoli, silici amorfe, agenti antischiuma, additivi di interfaccia, additivi di superficie, addensanti poliuretanic, agenti Neutralizzanti.

**GISCODE:** BSW30

**Consigli generali di sicurezza:**

E' necessario garantire una buona ventilazione durante la lavorazione e l'asciugatura di pitture e vernici. Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare la polvere durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso raggiungano le falde acquifere, i corsi d'acqua o le Fognature.

Ulteriori informazioni sulla scheda di sicurezza attuale su [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

**Conservazione:**

Sigillare i contenitori aperti ermeticamente. Conservare in luogo fresco ma privo di gelo.

**Disposizione:**

Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Le attuali disposizioni di legge devono essere osservate per lo smaltimento.

**Consulenza tecnica:**

Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere a tutte le domande alle quali questa scheda tecnica non Risponde. Inoltre il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica Sarà felice di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata (06324/709-0)

Stand: Oktober/2019/KM

Logistica Nord Italia

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

 [www.sudwest.it](http://www.sudwest.it)  
**SÜDWEST**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ