

Siliconharz Fassadenputz



Area di applicazione

Intonaco per facciate in resina silossanica idrorepellente di alta qualità, con protezione tecnica contro alghe e funghi attraverso conservanti in pellicola incapsulata con effetti a lungo termine

Caratteristiche del prodotto

- altamente resistente agli agenti atmosferici
- permeabile a CO₂ e vapore acqueo
- altamente idrorepellente
- buona resistenza agli urti

Colore

Bianco

Confezione

25 kg

Consumo

Variante	Verbrauch
K1,5	1,80 kg/m ²

La consistenza, la lavorazione e il fondo influiscono direttamente sui consumi. Il valore di consumo indicato è solo indicativo. Il valore di consumo esatto può essere determinato sull'oggetto utilizzando un'area di prova.

Specifiche tecniche

Densità	EN ISO 2811	1,65 – 1,95 g/cm ³	
Spessore dello strato	EN ISO 7783	< 0,15 m	V1 alto
fattore di resistenza al vapore acqueo μ	EN ISO 7783	< 70	V1 alto
comportamento al fuoco	DIN 13501-1	B2-s1, d0	

La specifica dei valori caratteristici sono valori medi o approssimativi. A causa dell'uso di materie prime naturali nei nostri prodotti, i valori dichiarati di un singolo lotto possono variare leggermente senza influire sull'idoneità del prodotto.

Regole generali

La preparazione del fondo e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono corrispondere all'attuale stato della tecnica. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero essere sempre basati sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si prega di fare riferimento agli attuali opuscoli BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedete anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di verniciatura. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di vernice come molatura, saldatura, bruciatura, ecc. può generare polvere e/o vapori pericolosi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Utilizzare e/o indossare appropriati dispositivi di protezione, se necessario (es respiratore). Substrati umidi o non completamente fissati possono causare danni come vesciche, crepe nei successivi strati. Il fondo deve essere esente da sostanze distaccanti, tensioni e alterazioni di forma. Fondi gonfiabili (ad es. residui di colla) e supporti instabili non sono adatti. I substrati non sicuri devono essere verificati per la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione. A questo proposito devono essere osservate la VOB parte C DIN 18363, parte 3 e le schede informative BFS.

Fondo

Può essere utilizzato su tutti i supporti minerali come intonaco, pannelli da costruzione, calcestruzzo, muratura, cemento, ecc. Può essere utilizzato anche su vecchi supporti organici come pitture a dispersione, intonaci a base di resine sintetiche. Pretrattare in base

Siliconharz Fassadenputz

ai supporti (es. primer, stuccatura, carteggiatura ecc..).

Preparazione del fondo

Supporti normalmente assorbenti

Fissare il fondo con Putzgrund intonaco e trattare ulteriormente in base al fondo.

Fondi fortemente assorbenti

Gruppo malta P I, II, e III (Cemento)

Pretrattare i nuovi intonaci dopo almeno 2 settimane di riposo. Riparare di conseguenza piccoli danni all'intonaco e adattarsi alla struttura della superficie. Su intonaci sfarinanti e assorbenti, applicare SUDWEST HydroGrund o primerizzare con SUDWEST TixGrund e utilizzare Putzgrund come mano intermedia.

Vecchi rivestimenti portanti

Fissare con Putzgrund e continuare a trattare in base al fondo

Superfici infestate da muffe

Pretrattare con SUDWEST Distruggimuffa o SUDWEST Fungan osservando le relative schede tecniche

Aree infestate da alghe

Pretrattare con SUDWEST Distruggimuffa o SUDWEST Fungan osservando le relative schede tecniche

Superfici con macchie di nicotina, acqua, fuliggine o grasso

Lavare le superfici con acqua con l'aggiunta di un detergente per la casa ad effetto sgrassante, lasciare asciugare bene e spazzolare. Applicare una mano di fondo Putzgrund, a seconda delle condizioni, possono essere necessarie due mani.

Preparazione del materiale

Mescolare prima della lavorazione, questo vale in particolare per i materiali colorati. La consistenza può essere regolata aggiungendo acqua al 5%. La quantità di acqua può variare leggermente a seconda del lotto di produzione

Lavorazione

Applicare Siliconharz Fassadenputz con spatola inox. Il materiale può essere applicato con una macchina per intonaco fine.

E' necessario rispettare uno spessore minimo di 1 mm fino a un massimo di 5 mm.

A seconda delle vostre esigenze, successivamente strutturare con disco di feltro, spazzola, spugna ecc...

Le strutture di rivestimento elencate e i suggerimenti, non esonerano il lavoratore dal controllo e valutazione del supporto sotto la propria responsabilità.

Rispettare la documentazione tecnica dei primer e dei prodotti intermedi citati. Il metodo di lavorazione, gli strumenti, la preparazione del materiale hanno un'influenza diretta sul risultato. Nel sistema composito di isolamento termico per esterno, il sistema di intonaco complessivo è di almeno 4 mm.

Temperature di lavorazione

Temperatura minima + 5°C

Temperatura massima +30°C

Umidità relativa 65%

Asciugatura

A 20° C e 65% di umidità relativa. Il valore è indicativo approssimativo per mm al giorno (a seconda del clima, della diluizione, ecc...da verificare nei singoli casi)

Pulizia degli attrezzi

Pulire subito con acqua dopo l'uso

Istruzioni speciali

Prima della lavorazione, tutti i substrati altamente sensibili agli alcali, ad esempio vetro, metallo, ecc. devono essere coperti. Gli schizzi devono essere rimossi immediatamente con abbondante acqua pulita. Al fine di evitare depositi e irregolarità, i prodotti devono essere lavorati in modo uniforme, pieno e senza interruzioni. Diluizione con acqua, essiccazione forzata della vernice o asciugatura iniziale troppo rapida, assorbenza troppo alta o superfici riscaldate possono portare a difetti di qualità. In caso di tonalità di colore intense, si consiglia di creare un'area di prova. Non utilizzare su supporti in gesso non trattati non trattati e su supporti con efflorescenze saline non descritti in questa scheda tecnica (se necessario chiedere consiglio). Non mescolare con altri tipi di materiale di rivestimento. I conservanti possono intaccare le tinte. Durante il rivestimento/rilavorazione di sigillanti come sigillanti acrilici, possono apparire crepe nella pellicola di vernice/intonaco a causa della loro maggiore elasticità. Inoltre, a seconda degli ingredienti nei sigillanti, si possono verificare scolorimenti e/o differenze nel grado di brillantezza del rivestimento.

Siliconharz Fassadenputz

La grana utilizzata è il marmo, a causa della grana naturale del marmo possono essere presenti grani strutturali isolati che non sono bianchi. I processi di impostazione (chimici/fisici) o le diverse condizioni dell'oggetto possono portare a deviazioni di colore e alla formazione di macchie.

Approvazioni

malfatherm K	Z-33.41-955
malfatherm K+D	Z-33.43-956

Conservazione

Proteggere dalla luce, conservare all'asciutto e al riparo dal gelo

Smaltimento

Solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Per lo smaltimento devono essere osservate le norme di legge vigenti

Composizione

Dispersione polimerica, emulsione di resina siliconica, biossido di titanio, cariche minerali, cariche silicatiche riempitive, cariche organiche, acqua, eteri glicolici, alifatici, disperdenti, addensanti, bagnanti, antischiuma, protettivi per rivestimenti a base di OIT/ Diuron.


Consigli generali di sicurezza

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare la polvere durante la carteggiatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il prodotto non diluito o in quantità maggiori entrare nella falda acquifera, nei corsi d'acqua o nella rete fognaria. Ulteriori informazioni sull'attuale scheda di sicurezza su www.suedwest.de

Consiglio Tecnico

Il nostro personale di assistenza sul campo sarà lieto di rispondere a tutte le domande a cui non è stata data risposta da questa scheda tecnica. Inoltre il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata (06324 / 709-0)

Stand: 2020/Sept/PR



Siliconharz Fassadenputz

CE	
GLN 40 49837 00000 1	
10	
EN 15824	
Siliconharz Fassadenputz K	
intonaco con leganti organici	
Comportamento al fuoco	B-s1, d0
Assorbimento dell'acqua	W 3
Permeabilità al vapore acqueo	V 1
Conduktività termica	NPD
Durata	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Forza di adesione al calcestruzzo	≥ 0,3 MPa